

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA
REGIONE LOMBARDIA

MILANO - VENERDÌ, 20 OTTOBRE 2000

3° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO AL N. 42

SOMMARIO

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 4 OTTOBRE 2000 - N. 711439

Approvazione delle Linee Guida relative alle modalità attuative degli obiettivi strategici e dei progetti speciali previsti dal Progetto Obiettivo «Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro in Regione Lombardia, 1998-2000» 2

ALGORITMO PER VALUTAZIONE DELLE COPERTURE ESTERNE IN CEMENTO AMIANTO**A = STATO DI CONSERVAZIONE** (si osserva con una lente d'ingrandimento)

si assegna il valore:

- 1- se fasci di fibre sono inglobati quasi completamente
- 2- « « « « « «solo parzialmente
- 3- « « « « « «facilmente asportabili con pinzette

B = PRESENZA DI FESSURAZIONI

si assegna il valore:

- 1- se assenti
- 2- se rare
- 3- se numerose

C = FRIABILITA' (necessaria una pinza da meccanici - la prova va eseguita con tempo asciutto) si

assegna il valore:

- 1- se un angolo flessione con le pinze si rompe nettamente con un suono secco
- 3- se la rottura è facile, sfrangiata, con un suono sordo

D = RILASCIO SUPERFICIALE

si assegna il valore:

- 1- se sfregando la superficie con un guanto di lattice non vengono rilasciate particelle
- 2- « « « « « « vengono rilasciate particelle

E = ACCESSIBILITA'

- 1- se la copertura non è accessibile
- 2- se vi è necessità di accesso per eventuali servitù (TV, condizionamento, aspiratori, ecc.)
- 3- se facilmente accessibile

F = FREQUENZA DI ACCESSO

si assegna il valore:

- 1- se non vi è mai accesso alla copertura
- 2- se vi si accede qualche volta
- 4- se vi si accede spesso

G = STRUTTURA DI SOSTEGNO

si assegna il valore:

- 1 - se la copertura è appoggiata su solaio portante
- 4 - se la copertura è appoggiata su travetti

H = DISTANZA DA FINESTRE

si assegna il valore:

- 1- se la copertura è distante da finestre o terrazze
- 2- se vi sono finestre e/o terrazze prospicienti ed attigue

V = VETUSTA' (in anni) fattore moltiplicatore

si assegna il valore:

- 1- se <12
- 2- da 13 a 17
- 3- da 18 a 29
- 4- >29

Indice di Valutazione = (A+B+C+D+E+F+G+H) x V

da 8 a 18: nessun intervento (si ripete la valutazione dopo tre anni) da

19 a 76: si incapsula con prodotti resistenti all'acqua
(eventuale sovracopertura previa valutazione statica)

oltre 76: si rimuove